



Technische data



Isolatie tape Lionbrand | PVC

| | |
|-------------------|----------|
| Land van herkomst | Taiwan |
| Statistiek code | 39191012 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|-------|-------|------------|-------------|
| Drager | | | | | | |
| Type | Geplastificeerd Soft PVC | | | | | |
| Lijm | | | | | | |
| Type | Rubber-solvent | | | | | |
| Samenstelling | | | | | | |
| Dikte (totaal) | | 150 | 170 | 180 | μ (micron) | |
| Mechanische eigenschappen | | | | | | |
| Kleeftkracht | Staal | ≥0,35 | ≥0,35 | ≥0,35 | kg/25mm | ASTM D-1000 |
| Treksterkte | Lengte | ≥6 | ≥7 | ≥7,5 | kg/25mm | ASTM D-1000 |
| Rek | Lengte | >100 | >100 | >100 | % | |
| Doorslagweerstand | | ≥6,0 | ≥7,0 | ≥7,0 | KV | |
| Afrolweerstand | | >350 | | | gr/19mm | |
| Temperatuur | | | | | | |
| Service | | -5 | °C | t/m | 60 | °C |
| Applicatie | | 5 | °C | t/m | 40 | °C |
| In overeenstemming met RohS | | | | | | |
| | | Ja | | | | |
| Reach | | | | | | |
| | | EC regulation 1907/2006 Geen registratie vereist | | | | |

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

Genoemde data is slechts ter informatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleent! Iedere toepassing heeft zijn eigen unieke eigenschappen, de kleinste wijzigingen in de grondstoffen samenstelling van een product kunnen de uitwerking van de tape beïnvloeden. Het advies is om bij iedere toepassing te testen op geschiktheid van de tape.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document

TDS-00117 NL

Versie

001

Revisie datum

03-07-2019